Fabricante de resinas para pavimentos y sistemas de renovación, protección, limpieza y mantenimiento de suelos

Holzadac, S.L.
Puigbarral, 34, D, P.I. Can Petit • E-08224 Terrassa
Tel. 937 899 735 • Fax. 937 895 453
www.holzadac.es • info@holzadac.es

Holzadac

Hoja de producto

HT-ACRYL 240W Primer

1. Descripción del producto

HT-ACRYL 240W Primer es una dispersión polimérica acuosa a partir de partículas muy finas de ésteres acrílicos, sin plastificantes, para la imprimación de todo tipo de superficies minerales porosas tales como superficies de cemento u hormigón. Aplicar después de haber realizado un lijado fino de la superficie y antes de aplicar el barniz de poliuretano. Tanto en interior, como exterior. Puede modificar el aspecto de la superficie en función de la dilución utilizada intensificando los colores.

2. Propiedades

- Resistente a los álcalis y al agua
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos
- Excelente adherencia sobre hormigón o morteros para posteriores aplicaciones de pinturas, incluidas algunas al disolvente
- La ausencia total de solventes y VOC's permite su aplicación sin necesidad de evacuación

3. Ámbito de aplicación

- Como barniz penetrante y sellador de superficies, reduciendo los efectos de rechupado y ahorrando la cantidad de pintura de acabado
- Como barniz hidrofugante o fijador para superficies muy desmenuzadas y terrosas
- En general superficies minerales porosas, tales como autonivelantes y estucos cementosos, hormigón impreso o pulido, morteros, terracota, terrazo, piedra,...

4. Modo de empleo

La superficie debe quedar limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite, ceras o restos de desencofrantes o agentes limpiadores y en general cualquier material que impida la adherencia del producto.

Agitar el envase de forma intensa antes de su utilización. Aplicar el producto diluido en agua en proporción 1:2 a 1:3 en una o dos capas uniformemente repartidas con mopa, rodillo o pulverizado con un tiempo de secado entre capas de 30-40 minutos.

Variando la dilución se consiguen diferentes aspectos de la película sobre el soporte, llegando a aspectos de muy poco entonamiento conforme se aumenta la dilución. Antes de aplicar la capa de barniz dejar secar un mínimo de 90 minutos.

Indicaciones: Durante la aplicación y secado del producto observar que el recinto esté bien ventilado, evitando corrientes de aire y la acción directa del sol, protegiendo la superficie de la entrada del polvo. En caso de suelos radiantes, apagar la calefacción con tiempo suficiente.

En suelos antiguos y porosos que han sido limpiados mediante limpiadores muy alcalinos, pueden producirse la escamación de la superficie si no se ha realizado correctamente la neutralización del agente limpiador.

Consumo: 90 g/m^2 (para dilución 1:2 aprox. 30 g/m^2 de producto en dos capas)
120 g/m^2 (para dilución 1:3 aprox. 30 g/m^2 de producto en dos capas)

5. Datos técnicos

Densidad mezcla:	1,03 g/cc
Contenido sólidos:	aprox. 30%
Valor pH:	aprox. 7,5-9 (concentrado)
Composición:	Copolimeros acrílicos, aditivos
Temperatura aplicación:	5-35ºC (material y soporte)
Humedad relativa:	máx. 65% (no aplicar con humedades altas, niebla)
Caducidad del producto:	mín. 6 meses en lugar fresco y seco en bidón original precintado

Conservar el producto en su envase original en lugar seco y fresco y protegido de las heladas. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. Envase de poliolefina. Eliminar solo una vez vacío y en lugar adecuado.
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico o consulte al Servicio Nacional de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420.

6. Envases

HT-ACRYL 240W Primer Bidón de plástico de 5 Kg